#### HUB UNIT BEARING OUTER RING AND ITS MANUFACTURE

Publication number: JP7317777 Publication date: 1995-12-08

Inventor: KUMEYAMA KANJI

Applicant: NTN TOYO BEARING CO LTD

Classification:

F16C19/18; F16C33/58; F16C19/02; F16C33/58; (IPC1-

7): F16C33/58; F16C19/18


- European:

Application number: JP19940131479 19940520 Priority number(s): JP19940131479 19940520

Report a data error here

#### Abstract of JP7317777

PURPOSE:To provide a bearing outer ring and its manufacture which shows satisfactory producibility with high yield, and attains reduction of a cost. CONSTITUTION:An outer ring main body 1 prepared by molding a steel plate is welded to a short cylindrical body 2. The outer ring main body 1 has a cylindrical part 1a provided with an orbit groove 3 for a rolling body on an inner diameter surface, and a flange 1b extended outward from one end of the cylindrical part 1a. The outer ring main body 1 is prepared by punching a rolled steel plate to the form of a disc, and deeply drawing it, and then molding it. The short cylindrical body 2 is prepared by cutting a pipe member, and welded to the outer ring main body 1 while its one end being internally fitted thereto.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

#### HUB UNIT BEARING OUTER RING AND ITS MANUFACTURE

Publication number: JP7317777 Publication date: 1995-12-08

Inventor: KUMEYAMA KANJI

Applicant: NTN TOYO BEARING CO LTD

Classification:

F16C19/18; F16C33/58; F16C19/02; F16C33/58; (IPC1-

7): F16C33/58; F16C19/18


- European:

Application number: JP19940131479 19940520 Priority number(s): JP19940131479 19940520

Report a data error here

#### Abstract of JP7317777

PURPOSE:To provide a bearing outer ring and its manufacture which shows satisfactory producibility with high yield, and attains reduction of a cost. CONSTITUTION:An outer ring main body 1 prepared by molding a steel plate is welded to a short cylindrical body 2. The outer ring main body 1 has a cylindrical part 1a provided with an orbit groove 3 for a rolling body on an inner diameter surface, and a flange 1b extended outward from one end of the cylindrical part 1a. The outer ring main body 1 is prepared by punching a rolled steel plate to the form of a disc, and deeply drawing it, and then molding it. The short cylindrical body 2 is prepared by cutting a pipe member, and welded to the outer ring main body 1 while its one end being internally fitted thereto.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

### (11)特許出願公開番号

# 特開平7-317777

(43)公開日 平成7年(1995)12月8日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
F 1 6 C 33/58 19/18				

#### 審査請求 未請求 請求項の数2 FD (全 3 頁)


(21)出願番号	<b>特顧平6-131479</b>	(71)出願人 000102692 エヌティエヌ株式会社
(22) 出願日	平成6年(1994)5月20日	大阪府大阪市西区京町堀1丁目3番17号 (72)発明者 久米山 寛治
		静岡県磐田市今之浦2 1 目10番地の7
		(74)代理人 弁理士 野田 雅士 (外1名)

### (54) 【発明の名称】 ハブユニット軸受外輪およびその製造方法

#### (57) 【要約】

【目的】 生産性が良くて、歩留りも高く、コスト低下 が図れる軸受外輪およびその製造方法を提供する。

【構成】 このハブユニット軸受外輪は、鋼板成形品の 外輪本体1と、短筒状体2とを溶接して構成する。外輪 本体1は、内径面に転動体の軌道溝3を有する円筒状部 1 a およびこの円筒状部 1 a の一端から外向きに延びた フランジ部1 bを有するものとする。外輪本体1は、圧 延綱板を円板状に打ち抜いた素材を深絞りし、さらに成 形加工を行って前記の形状とする。短筒状体2はパイプ 材を旋削したものであり、外輪本体1に一端が内嵌した 状態に溶接する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 内径面に転動体の軌道溝を有する円筒状 部およびこの円筒状部の一端から外向さに延びたフラン ジ部を有する鋼板成形品の外輪本体と、この外輪本体の 前記円筒状部のフランジ側端に一端が溶接され他端が前 記円筒状部から突出した短筒状体とでなるハブユニット 軸受外輪。

【讃求項2】 鋼板を深絞りして関口部に外向きのフラ ンジ部を有する底付き円筒状の中間成形品とする過程 と、この中間成形品の底部を打ち抜くと共に円筒状部を 10 プレス成形して、内径面に転動体の軌道溝を有する円筒 状部およびこの円筒状部の一端から外向きに延びたフラ ンジ部を有する外輪本体とする過程と、パイプ材から短 筒状体を得る過程と、この短筒状体の一端を前記外輪本 体のフランジ団端に溶接する過程とを含むハブユニット 軸受外輪の製造方法。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】この発明は、自動車の車輪用軸受 製造方法に関する。

#### [0 0 0 21

「従来の技術」従来、自動車の車輪用軸受として、図2 に示すハブユニット軸受が使用されている。この軸受 は、ハブと前母外輪とを一体化させたものであり、複列 玉軸受における外輪51をハプとして使用可能な形状と してある。外輪51は、軸方向中間に外向きのフランジ 部51aを有し、フランジ部51aのポルト孔56に挿 通したポルト57で、フランジ部51aの側面に接する 車輪(図示せず)が取付られる。内輪52は各列の転動 30 る。この中間成形品1。は、開口部に外向きのフランジ 体53に対して個別に形成した分割型のものとし、内輪 52と外輪51との間にシール54が設けてある。外輪 51は、鍛造品に旋削等の機械加工を施して軌道溝55 やポルト利回りの平坦な座面56gを得ている。

# 100031

【発明が解決しようとする課題】しかし、軸受外輪51 に前記のように軌道溝55やポルト頭用座面56aの旋 削が必要となるため、加工能率や歩留りが悪く、コスト 高になるという問題点がある。

りも高く、コスト低下が図れるハブユニット軸受外輪お よびその製造方法を提供することである。 [0005]

「課題を解決するための手段」この発明のハプユニット 軸号外輪は、鋼板成形品の外輪本体と、短筒状体とを溶 接して構成される。外輪本体は、内径面に転動体の軌道 溝を有する円筒状部およびこの円筒状部の一端から外向 きに延びたフランジ部を有するものとする。短筒状体 は、外輪本体の円筒状部のフランジ側端に一端が溶接さ

方法は、このハブユニット軸受外輪の製造方法であっ て、次の各過程を含む。まず、鋼板を深絞りして、開口 部に外向きのフランジ部を有する底付き円筒状の中間成 形品とする。この中間成形品の底部を打ち抜くと共に円 筒状部を成形加工して、前記外輪本体を得る。一方、短 筒状体はパイプ材を切断し、必要な加工を施して得る。 この短筒状体の一端を外輪本体のフランジ側端に密接す

#### [00006]

【作用】この構成の軸受外輪および製造方法によると、 外輪本体が深絞りや成形加工等のプレス成形による鋼板 成形品とされ、また短筒状体を溶接するため、機械加工 を施すことなく、あるいは僅かな機械加工を施すだけ で、中間部のフランジや軌道溝を有する外輪形状とで き、軌道溝の精度も得られる。このように機械加工の工 程が省略または削減されるため、生産性が良く、歩留り も高くなり、低コストとなる。

### [0007]

【実施例】この発明の一実施例を図1に基づいて説明す 等として使用されるハブユニット軸受の外輪およびその 20 る。この軸受外輪は、同図 (C) に示すように鋼板成形 品の外輪本体1と、パイロット側筒体となる短筒状体2 とを溶接部4で接合したものであり、同図の(A)~ (C) の過程で製造される。外輪本体1は、内径面に転 動体の軌道溝3を有する円筒状部1 a、およびこの円筒 状態1gの一端から外向きに延びたフランジ部1bを有 するものである。

【0008】 同図(A)は外輪木休1の製造過程を示 す。まず、圧延鋼板を所定径の円板形の素材に打ち抜 き、この円板形素材を深絞りして中間成形品1。 とす 部1bを有する底付き円筒状のものである。ついで、こ の中間成形品 1。 の底部 1 c を打ち抜くと共に、円筒状 部1aを成形加工して2列の軌道溝3を得る(同図 (A) の(d))。この段階では軌道溝3は完全な形状とな っておらず、浅い溝または円弧状の段部となっている。 このように成形した中間成形品1。に、さらに成形加工 を1回または複数階加えて軌道溝3の形状を漸次整え、 同図(A)の(f)に示す外輪本体1とする。外輪本体1 のフランジ部1 bに設けるポルト孔5は、プレス成形の [0004] この発明の目的は、生産性が良くて、歩留 40 完了後に独立した工程で打ち抜いても良く、また深絞り 過程またはいずれかの成形過程で打ち抜いても良い。− 方、パイロット側の短箭状体2は、同図(B)に示すよ うに、鋼管等のパイプ材を切断すると共に、奥側端の内 径縁にテーパの状面取り部2aを旋削して得られる。

【0009】このように準備された外輪本体1と短筒状 体2とを同図(C)のように組み立てる。短筒状体2 は、一端を外輸本体1のフランジ側端に内嵌させ、その 外径面を外輪本体1の際で外輪本体1に溶接部4で接合 する。この溶接には、例えばレーザまたは電子ビーム溶 れ、他羅が前記円筒状部から突出する。この発明の製造 50 接が使用できる。深接組立が完了すると、その組立状態 の軸受外輪を高周波焼入し、この後、フランジ部1bの 短筒状体2側の側面と、短筒状体2の端部溝2bの生旋 削を行い、かつ軌道溝3の焼入鋼切削を行う。外輪本体 1に図1 (C) に鎖線で示すようなシール位置決め溝1 cが必要な場合は、その溝1cの焼入鋼切削も行う。こ れら生旋削と焼人鋼切削とは同時加工とする。最後に超 仕上げを行い、ハプユニット軸受外輪1が完成する。こ のように完成したハプユニット軸受外輪1は、図2に示 す前受内輪52や転動体53と共に組み立て、アンギュ ラ型の複列玉軸受からなるハブユニット軸受とする。 【0010】この軸受外輪1およびその製造方法による と、このように機械加工を最小とし、プレス加工を主と して製造できるので、生産性が良く、また歩留りも良 く、これらのために低コストとできる。なお、前記実施 例はアンギュラ型の軸受における外輪に適用したが、複 列円錐コロ帽受や、他の種々の形式の転がり軸受からな るハブユニット軸受の外輪に対しても、この発明を適用 することができる。 【0011】

【発明の効果】この発明のハブユニット報受外輸および その整直方法は、網板のプレス成形並からなる外線本件 と、パイプ材等の得される程度が終止を溶接とし の外周に軌道溝およびフランジ部を各々有する輸受外輪と するため、機械加工が含かれて生産性が良く、歩留りも 高くなり、使コストとなる。

#### 【図面の簡単な説明】

7 【図1】この発明の一実施例にかかるハブユニット軸受 外輪の筋面およびその製造送程を示す説明図である。 「図2】 従来のハブユニット軸受の断面図である。

【図2】従来のハブユニット軸受の断面図である。 【符号の説明】

1…外輪本体、1。…中間成形品、1 a…円筒状部、1 b…フランジ部、2…短筒状体、3…軌道溝、4…溶接 が

(A) (a) (b) 压延敏板 打抜き (B) (a) 16フランジ部 外輪木体 15円筒状部 (b) -1c 2a フランジ増査と (c) 短筒状体の生態 九道湾の焼入網切 超仕上げ (d)

3 軌道溝

[図1]

